

	van/de	tot/à
PERIODE	1-04-24	30-04-24

PRODUCT - PRODUIT	CALCITEC 2001 A
--------------------------	------------------------

Chemische parameters Caractéristiques chimiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
CaCO ₃	98,35	≥ 72	%
gehalte carbonaten/teneur en carbonates	99	≥ 87	%
MgO	0,511	-	%
S	0,021	≤ 0,40	%
SO ₃	0,053	≤ 0,50	%
Cl- opl/sol H ₂ O	12	≤ 1000	ppm
SiO ₂	0,134	-	%
Reactiviteit met alkaliën – Réactivité aux alcalins	NIET REACTIEF / NON REACTIF		
Na ₂ O _{éq} = Na ₂ O + 0,658 x K ₂ O (tot.)	0,009	-	%
TOC	133	< 5000	ppm

Fysische parameters Caractéristiques physiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
H ₂ O	0,032	≤ 1	%
Blaine	6820,58	≥ 2000	cm ² /g
Methyleenblauw/Bleu de méthylène	0,93	≤ 15	g/1000g
Doorval op zeef/Passant à 2 mm	100	100	%
Doorval op zeef/Passant à 500 µm	100		%
Doorval op zeef/Passant à 125 µm	99,7	85-100	%
Doorval op zeef/Passant à 63 µm	87,21	70-100	%
Gemiddelde korreldiameter/Grain moyen X 50	6,35		µm

Datum	27-05-24
--------------	-----------------

CALCITEC 2000

Meer informatie / Plus d'informations par :

CARMEUSE SA
rue du Château 13 a
5300 SEILLES
T : 085/830.283
F : 085/830.220

Guillaume DENAYER